

パールヨット印 レーヨンししゅう糸 をご使用、ご指定を賜り誠に有難うございます。
今後共引き続きお引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

パールヨット印 レーヨンししゅう糸 120d/2

御利用上の注意

■ 洗濯

刺繍製品の洗濯には水またはぬるま湯を十分に使用し、洗剤は中性洗剤をご使用ください。
洗濯後は素早く脱水乾燥させてください。

塩素漂白剤は使用しないでください。色落ちする恐れがあります。とくに見本帳の(●)印で表示された色番は少量の使用でも色落ちする恐れがあります。
また、青、紺系統は変色する恐れがありますのでご注意ください。

刺繍品を濡れたまま、水につけたまま或は湿っている状態での注意:

1. 折り畳んだり、重ねたまま放置しない。
2. 強く絞ったり、激しく擦ったりしない。

シミ抜剤・スプレー糊・ミシン油などの溶剤が刺繍部分に付着しますと、色落ちの原因となりますのでご注意ください。

刺繍品をドライクリーニングする場合には石油系溶剤をご使用ください。

■ アイロン掛け

刺繍製品にアイロン掛け・ヒートプレスはお避けください。外観を損なうことがあります。
やむを得ずアイロンをご使用の場合は、裏側から当て布を使用して、スチーム機能や浮かしアイロンを行うなどして、圧力をかけたり、擦ったりしないでください。

■ 同一ロットの使用

染色のロット差、ロット違い(いわゆる釜違い)による色差には最も注意しておりますが、完全とはいきませんので、一つの刺繍品完成には、必ず同ロットの刺繍糸をご使用ください。同ロット品が入手困難な場合には、実際に刺繍する前に縫いテストをしてご確認の上、ご使用ください。

■ 保管

高温多湿を避け、直射日光の当たらない通気性の良い暗所に保管してください。また、ご購入時に使用されていた包装資材を使いラッピングして保管されることをお勧めします。

■ お手持ちの刺繍糸のご使用について

見本帳の色番号の横に(●)印が付されている色はパールヨット印レーヨンミシンししゅう糸が通常使用している染料では発色しない為、反応染料を使用しています。
この染料はごく稀にですが、環境(窒素酸化物、硫黄化合物、温度、湿度等)により酸加水分解を起こし色泣きや変退色の要因になることがあります。
よくご確認の上で使用ください。

使用染料の特徴

バット染料 (スレン染料)

水に不溶性であるが、アルカリ中で還元すると水溶性となりセルロース繊維(レーヨン等)に染色される。染色後空気などで酸化すると元の形に戻り、不溶性となって発色する。各種堅牢度に優れている。

反応染料

繊維の分子と染料の分子が反応して科学的に結合するような染料。色が鮮明で洗濯堅牢度に優れている。(●印表示)

蛍光染料

色を鮮やかにする染料です。後染め予定の製品への使用は避けてください。
(使用色番号:#1198, 1243,)

	1	2	3
1003		1057	1096
1243		1425	1191
1326		1411	1176
1005		1405	1171
●1021		1079	1192
●9922		1052	2115
●2227		2915	1855
●9225		●1244	2208
●9324		●1536	1141
1314		●1537	2502
1114		1233	1142
1100		1044	1944
1098		2909	1197
1249		1534	1198
1095		1820	●は反応染料
1701		2827	
2034		1133	
1111		1130	

職人の技術が光る 高度な染色

《スレン染色》

スレン染色の俗称として知られるバット染料(建染染料)はレーヨンや綿などのセルロース繊維の染色堅牢性(耐塩素・耐汗・耐光・耐洗濯)は数ある染料と比較し、高い性能を有しています。

また、空気中に含まれる窒素酸化物などのガスによる色泣き・変退色が起こりにくいのが特徴です。

その染色方法は他染料とは全く異なり、水に不溶性の染料をアルカリ中で還元することで水溶性となり、レーヨンに染着されます。

その後、空気等で酸化すると再び不溶性となり発色します。その為、他染料よりも「最も落ちにくい」と言われています。

しかし、この染色方法は染めムラになりやすく色再現が非常に難しいため、職人の高い技術が必要な染色となります。

決して簡単ではないこのスレン染色技術の先染めレーヨンししゅう糸はパールヨットのみが行っている染色です。

安定して高堅牢性の色再現をすることで多くの企業様にご指定いただいております。

色番見出表

(Numerical Index of Colour Numbers)

色番	配列	色番	配列	色番	配列	色番	配列	色番	配列
1003	1	1100	1	1192	3	1411	2	2115	3
1005	1	1111	1	1197	3	1425	2	2208	3
1021	1	1114	1	1198	3	1534	2	2227	1
1044	2	1130	2	1233	2	1536	2	2502	3
1052	2	1133	2	1243	1	1537	2	2827	2
1057	2	1141	3	1244	2	1701	1	2909	2
1079	2	1142	3	1249	1	1820	2	2915	2
1095	1	1171	3	1314	1	1855	3	9225	1
1096	3	1176	3	1326	1	1944	3	9324	1
1098	1	1191	3	1405	2	2034	1	9922	1

御使用上の問題またはお尋ねの件がございましたらパールヨット(株)あるいは近隣の代理店にお問い合わせ下さい。
詳しくは当社ホームページをご参照下さい。http://www.pearl-yacht.jp

お使いのモニター設定や照明等により実際の見本帳と色味が異なる場合がございます。色合わせには必ず実物の見本帳をご使用ください。